


Instrukcja transportu i przechowywania blach trapezowych i blachodachówek.

1. Prosimy koniecznie sprawdzić, czy specyfikacja dostawy zgadza się z rzeczywistością dostarczonymi materiałami. W przypadku stwierdzenia ewentualnych braków należy spisać protokół lub opisać na liście przewozowym oraz potwierdzić opisem przewoźnika.
2. Do rozładunku zaleca się stosowanie zawiesi pasowych lub wózków widłowych z rozstawem wieidel minimum 1500 mm. Podczas rozładunku materiały muszą być zabezpieczone przed porysowaniem oraz wgnieceniami. Podczas ewentualnego ręcznego rozładunku nie wolno przesuwac arkuszy po sobie, ani po podłożu. Arkusze należy przenosić pionowo, przy czym należy pamiętać o odpowiedniej liczbie osób, tj. minimum 1 osoba na 1 mb arkusza. Czyli np. arkusz o długości 4 mb powinien być przenoszony przez 4 osoby, tj. po 2 na jedną stronę.
3. Fabryczne opakowania blach stanowią zabezpieczenie jedynie na czas transportu raz krótkotrwałego składowania. Blachy w pakietach i kręgach nie mogą być przechowywane na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci i zmiennych temperatur.
4. Blachy ocynkowane i alucynk w fabrycznych opakowaniach mogą być składowane maksymalnie 2 dni od momentu dostarczenia. Natomiast blachy powlekane maksymalnie 3 tygodnie. Przed upływem tego czasu wszystkie blachy muszą być wyjęte z opakowań oraz wysuszone. Blachy ocynkowane oraz alucynk dodatkowo muszą zostać zabezpieczone warstwą oleju konserwującego. Wszystkie arkusze muszą zostać ułożone pod kątem minimum 3 stopni w zamkniętym pomieszczeniu na suchych podkładach drewnianych znajdujących się minimum 200 mm od podłoża. Dodatkowo, każdy arkusz musi być przełożony suchymi listewkami drewnianymi zapewniającymi swobodną cyrkulację powietrza. Tak zabezpieczone blachy mogą być składowane maksymalnie 6 m-cy od daty produkcji.
5. Blach nie wolno składować w pobliżu np. nawozów, kwasów i innych agresywnych substancji.
6. Blachy foliowane bezwzględnie muszą być chronione przed wilgocią. W przypadku zawilgocenia blach pokrytych folią musi zostać ona natychmiast usunięta. Blachy foliowane muszą być składowane maksymalnie przez 3 miesiące pod warunkiem, że są suche oraz przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach chroniących przed promieniowaniem słonecznym. Folia ochronna musi zostać bezwzględnie usunięta przed zamontowaniem blach.
7. Do transportu należy użyć samochodu o długości skrzyni ładunkowej nie mniejszej niż długość blach.
8. Po zakończeniu montażu bezwzględnie należy oczyścić powierzchnię blachy z opiłków, wkrętów i innych zanieczyszczeń.
9. Ewentualne reklamacje spowodowane składowaniem niezgodnym z niniejszą instrukcją będą bezwzględnie oddane.
10. Instrukcje montażu dla poszczególnych produktów znajdują się w oddzielnych opracowaniach.
11. Bez względu na lokalizację budynku, aby zapobiec wszelkiemu ryzyku przedwczesnego starzenia się, jego okładziny ścienne i dachowe podlegać muszą regularnym przeglądom i konserwacjom przynajmniej raz w roku.



Prosimy koniecznie sprawdzić, czy specyfikacja dostawy zgadza się z rzeczywistością dostarczonymi materiałami. W przypadku stwierdzenia ewentualnych braków lub uszkodzeń należy spisać protokół lub opisać na liście przewozowym oraz potwierdzić podpisem przewoźnika.

Maksymalny okres składowania w opakowaniu fabrycznym: ocynk i alucynk 2 dni, blachy powlekane 3 tygodnie. Po tym okresie należy bezwzględnie usunąć folię i przejść do punktu B i C.



Wszystkie arkusze muszą zostać ułożone pod kątem minimum 3 stopni w zamkniętym pomieszczeniu na suchych podkładach drewnianych znajdujących się minimum 200 mm od podłoża. Dodatkowo, każdy arkusz musi być przełożony suchymi listewkami drewnianymi zapewniającymi swobodną cyrkulację powietrza.

Zalecane: krycie dachu powinno odbyć się w przeciągu 4 tygodni od dnia dostawy.



Blachy należy przechowywać pod zadaszeniem z dala od źródeł wilgoci oraz chronić przed nasłonecznieniem. Blach nie wolno składować w pobliżu nawozów, kwasów soli i innych korozyjnych substancji.

Maksymalny okres magazynowania blach wynosi 6 miesięcy.